

# FLEXTOCEM

## 500 RETAPE

**2M20<sup>®</sup>**  
FLEXTOCEM

**Flextocem 500 Retape** es un mortero predosificado de alta finura diseñado para el parchado rápido, reparación y afinado de superficies, eliminando rugosidades, fisuras y grietas presentes en pisos interiores de concreto y radieres. Se recomienda también para trabajos de renovación y acondicionamiento de pisos antes de la colocación de piso flotante, piso de madera, cerámicos, alfombras, cubrepisos vinílicos y PVC.

### Propiedades

- ✓ Fácil preparación y rapidez de colocación.
- ✓ Excelente adherencia al sustrato y resistencia final.
- ✓ Rápido fraguado y endurecimiento.
- ✓ Terminación fina.
- ✓ Uso interior

### Preparación de la superficie

Antes de realizar la preparación y colocación del mortero, la superficie a nivelar debe estar firme, con capacidad de absorción, seca, libre de falsas adherencias y polvo que impida una buena adherencia.

### Preparación y aplicación

En un recipiente limpio prepare la mezcla vertiendo la bolsa de 20 Kg. de polvo lentamente sobre 7-8 litros el agua, (razón agua/polvo 0,35-0,40)

# FLEXTOCEM

## 500 RETAPE



mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Preparada la mezcla, aplíquela con llana o plana metálica sobre la superficie a cubrir.

### Datos Técnicos

**Color :** Gris.

**Densidad suelta :** 0,968 Kg/Lt.

**Aspecto :** Polvo.

**Trabajabilidad de la mezcla :** 30-45 min. aprox. a 20° C.

**Transitable :** Después de las 4 horas de instalación

**Revestible :** Después de 24 horas.

**Rendimiento x bolsa 20 Kg. :** 20 – 25 m<sup>2</sup> aprox. para un espesor de 1 mm. dependiendo del estado de la superficie.

**Almacenaje :** 6 meses en envase sellado, ambiente seco y protegido.

### OBSERVACIONES

- No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente ya que a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, mientras más baja es la temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.
- No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de parcharla.
- Proteja el material de la desecación prematura evitando su aplicación directa al sol y evite las corrientes de aire.

### PRECAUCIONES

- No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.
- FlextoCem 500 es un producto base cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.
- Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.
- Después de aplicado el material lave herramientas y utensilios con abundante agua.

NOTA: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de OMV S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales.

\*\*Última revisión Diciembre 2015