

VINÍLICO SPORT ACUSTIC


HALLMAN 4.5mm

hallman

FLOORING EXPERT

DESCRIPCIÓN


Revestimiento vinílico **heterogéneo** Sport Hallman, es ideal para canchas deportivas de uso interior. Ofrece una buena variedad cromática, no favorece el desarrollo de hongos ni microorganismos y es resistente a la humedad y manchas. Piso adecuado para deportes como básquetbol, vóleybol, futsal, entre otros.



COLORES



ESPECIFICACIONES



VINÍLICO SPORT ACUSTIC



HALLMAN 4.5mm

hallman

FLOORING EXPERT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN PRODUCTO		
Tipo & Composición	Piso Vinílico Multicapas	Revestimiento de Suelo Laminado de PVC
Aplicación		Deportes comerciales
Tratamiento de Superficies		PUR (Poliuretano) + Tratamiento Antibacterial
Formato		Rollo
Largo Rollo (m.)	EN 426	15
Ancho Rollo (m.)	EN 426	1,8
Espesor Total (mm)	EN 428	4,5
Capa de Uso (mm)	EN 428	1,0
PROPIEDADES ACÚSTICAS Y DEPORTIVAS		
Absorción de impacto (%)	EN 14808	>=32
Deformación Vertical (mm)	EN 14809	>=2
Retorno de Energía (m/s)	EN P90 203	>=31
Coefficiente de deslizamiento -----	EN 13036-4	80 a 110
Rebote de Pelota (%)	EN 12235	>=96
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Resistencia Abrasión (mg.)	EN ISO 5470-1	>=350
Resistencia Impacto (N/m)	EN 1517	>=8
Resistencia Identación (mm)	EN 1516	>=0,5
Resistencia al fuego -----	EN 13501-1	Bfl-S1
Aislación Acústica (dB)	EN ISO 717-2	24
Coefficiente de Fricción 0.45-0.6	DIN 18032	0.52
Tratamiento Bacteriostático y Fungistático	EN ISO 22196	LEVEL 1
DETECCIÓN QUÍMICOS		
Límite de Cadmio Soluble (G/m ²)	GB/T14833-1993	0.88
Contenido Volatil (G/m ²)	GB/T14833-1993	5.28
Monómero de Cloruro de Vinilo	GB/T14833-1993	0.52
Límite de pb Soluble (MG/KG)	GB/T14833-1993	0.63



VENTAJAS



AISLACIÓN ACÚSTICA



AMORTIGUACIÓN CONTRA IMPACTOS



ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A MANCHAS Y HUMEDAD



ANTIBACTERIAL & FUNGISTÁTICO



RESISTENTE A RAYONES



FÁCIL INSTALACIÓN



FÁCIL LIMPIEZA